

# アルミホイールクリーナー & アルミホイールコーティング 作業手順書

## アルミホイールクリーナー作業手順

	<p>① 洗車前に行う 準備するもの クリーナー 高圧ガン</p>
	<p>② クリーナーを噴霧する 1本につき100ml  表より裏の方を たっぷり噴霧し置く</p>
	<p>③ クリーナーを噴霧し しばらくすると 鉄に反応すると 紫色になります</p>
	<p>④ 高圧ガンを用意 特に裏に高圧ガンを 挿入し圧力の強い方 で洗浄する 欧州車はやりやすい</p>
	<p>⑤ たっぴり洗浄する ホイールの内側まで 高圧ガンを挿入し 洗浄する</p>
	<p>⑥ 高圧ガン洗浄後は エアガンで タイヤ・ホイールの 水切りをする</p>

## アルミホイールコーティング作業手順

	<p>⑦ タイヤ・ホイールを 水切り後 ホイールコーティング を塗布する KOTAC-G REVO II</p>
	<p>⑧ KOTAC-G REVO II を スポンジに適量 噴霧する</p>
	<p>⑨ コーティング剤を ホイールに塗布する 少ない場合は ⑧を繰り返す</p>
	<p>⑩ 細かい所も 入念に塗布する 塗布後、乾燥させる 3分から5分乾燥</p>
	<p>⑪ 入念に乾拭きする</p>
	<p>⑫ ホイールコーティング 完成</p>